



JP Consulting



Zarejestrowana pod adresem: Ul. Międzynarodowa 38/29, 03-922 Warszawa

NIP: PL 113 - 060 - 57 - 65, REGON: 012490940

Biuro Handlowe: ul. Zielonej Laki 16, 05 - 092 Łomianki

Tel: +48 600 802 858, mail: jpconsulting@jpconsulting.pl www.jpconsulting.pl www.jpproduction.pl www.jptrade.pl

TDS (Karta danych technicznych) Bezfluorowy środek hydroizolacyjny na bazie rozpuszczalników M-Z00

Opis

M-Z00 jest wysokocząsteczkową emulsją polimerową na bazie układu silikonowego

Należy rozcieńczyć octanem etylu, białym olejem, octanem butylu i innymi rozpuszczalnikami

Dawkowanie referencyjne

10% ~ 20% rozcieńczyć w zalecany rozpuszczalnik rozcieńczającym, następnie umieścić w butelce ze sprayem i użyć.

Charakterystyka

Wygląd	Biały przezroczysty płyn
Jonowość	Słabo dodatnia
Zawartość cząstek stałych	30%
Rozpuszczalność	całkowicie nierozpuszczalny w wodzie

Zalety

- ♦ Można natryskiwać na różne tekstylia, skórę, skórę syntetyczną, papier, materiały obuwnicze i inne podłoża.
- ♦ Można go rozcieńczać rozpuszczalnikami na bazie ropy naftowej w dowolnej proporcji, a po naturalnym wyschnięciu może uzyskać doskonałe działanie hydrofobowe.
- ♦ Całkowicie wolny od APEO i PFC.

Uwagi:

- ♦ Przed zastosowaniem z innymi dodatkami należy potwierdzić kompatybilność poprzez wstępne badania.
- ♦ Przechowywać z dala od iskier, płomieni i źródeł zapłonu
- ♦ Płyn roboczy zawierający środek uszczelniający i mieszaninę środków chemicznych należy zużyć w ciągu 12 godzin. Przed użyciem należy sprawdzić stabilność i działanie płynu roboczego pozostawionego na dłuższy czas.
- ♦ Należy zużyć go jak najszybciej po otwarciu. Zwrócić uwagę na uszczelnienie, aby zapobiec parowaniu i unikać otwartego płomienia i bezpośredniej ekspozycji na słońce.
- ♦ Przechowywać w zabezpieczonym pojemniku w temperaturze powyżej 25°C, aby uniknąć zestalenia.

Applikacja

różne tekstylia, skóra, skóra syntetyczna, papier, materiały obuwnicze i inne podłoża.

Rozpuszczalnik do rozcieńczania		Rozpuszczalność
Rozpuszczalnik naftowy	Eter naftowy	Rozpuszczalny
	D4	Rozpuszczalny
	Kerozyna	Rozpuszczalny
Rozpuszczalnik estrowy	Octan etylu	Rozpuszczalny
	Octan butylu	Rozpuszczalny
Rozpuszczalnik ketonowy	acetone	Rozpuszczalny
	Keton metyloowo-etylowy	Rozpuszczalny
	Keton metyloizopentylowy	Rozpuszczalny
Etery	Eter dimetylowy glikolu dietylenowego	Rozpuszczalny
Alkohole	Metanol	Nierozpuszczalny
	Etanol	Nierozpuszczalny
	Alkohol izopropylowy	Nierozpuszczalny
Inne	Woda	Nierozpuszczalny

Instrukcje dla użytkowników: Informacje opublikowane w tym artykule są według nas wiarygodne. Użytkownicy muszą jednak sami zdecydować o przydatności produktu. Nasza firma nie jest w stanie zrozumieć wszystkich warunków i celów, dlatego nie może zagwarantować poprawności i przydatności produktu w określonym zastosowaniu. Przed użyciem należy dokonać dokładnej weryfikacji, a następnie samodzielnie wybrać najlepszy sposób użycia. Nasza firma gwarantuje jedynie, czy produkty odpowiadają specyfikacjom i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za marketing lub użyteczność produktów, ani za wyraźne i dorozumiane gwarancje. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku wypadków, a podane przez nas sugestie użytkowania nie mogą być traktowane jako przyczyna naruszenia jakiegokolwiek praw patentowych.